



SCHEMA TECNICA

SMALTO CLOROCAUCCIU' PER PISCINA

Denominazione: ANTIDRIS
Codice: 999.00453
Colore: BIANCO, CELESTE, SABBIA, GRIGIO
Aspetto: SATINATO
Confezioni: LATTA KG 25
Disponibilità: SU RICHIESTA

Diluyente specifico: SINTETICO
Denominazione: SYNTETHIC DILUENT
Codice: 800.93405

SETTORI D'IMPIEGO

Smalto a base di resine di altissima qualità derivate dal caucciù e stabilizzate, specifico per la verniciatura interna di piscine in cemento. Permette di ottenere una finitura impermeabile e di ottima resistenza all'acqua. La sua formulazione lo rende adatto anche alla verniciatura di acquapark e fontane.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Riferite al prodotto monocomponente non diluito

Le costanti fisiche sono indicative e soggette alle normali tolleranze di produzione in accordo ISO 3534-1. I dati riportati sono relativi al Colore Bianco. Per tonalità differenti le costanti fisiche possono assumere valori diversi.

1

Peso Specifico calcolato	Kg/L 1.130 ± 0.020 L/Kg 0.880 ± 0.020
Finezza di macinazione	>5 scala di Hegman (NS)
Residuo secco calcolato	Peso 40% ± 2% Volume 30% ± 2%
Legante	CLOROCAUCCIU' STABILIZZATO
C.O.V.	< 500 g/L
Resa teorica calcolata* due applicazioni	4.0 mq/Kg 5.5 mq/L
*La resa dovrà essere valutata di volta in volta, in quanto condizionata da molteplici fattori esterni ed ambientali variabili in fase di applicazione. Nella stima delle quantità necessarie all'esecuzione del lavoro, si dovranno considerare anche le possibili perdite di materiale durante la miscelazione e l'applicazione.	



COLGOM
VERNICI INDUSTRIALI

Via Giorgio Ambrosoli 10/12 50136 Firenze (FI) - Italy
Tel: +39 055 6503108 - Fax: +39 055 9900125
P.Iva 00433270485
www.colgom.com - colgom@dada.it



SCHEDA TECNICA

Essiccazione	Ad aria T° 25°C Umidità relativa 70%
Fuori polvere	15' – 20'
Secco al tatto	1 ora
Secco in profondità	7 giorni
Sovraverniciabilità	dopo 6 ore

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni ottimali per l'applicazione

Temperatura non inferiore a 5°C, e comunque quando la T° della superficie risulta di almeno superiore al punto di rugiada. Umidità relativa non superiore a 80%.

Nota: Eccessiva umidità o condensa durante la polimerizzazione possono interferire negativamente con la polimerizzazione stessa e/o provocare decolorazione. Al di sopra o al di sotto delle condizioni normali può essere necessario ricorrere a tecniche di applicazione e rapporti di diluizione particolari.

Trattamento del supporto

La superficie deve essere pulita e asciutta. Occorre adottare un metodo idoneo per rimuovere sporcizia, polvere, oli ed altri contaminanti che potrebbero interferire con l'adesione del prodotto.

Piscina nuova:

Dopo essere stata sabbiata accuratamente, occorre applicare un Primer Impregnante Epossipoliammidico Trasparente e successivamente è necessario verificare il contenuto di umidità del cemento. Si sottolinea che umidità eccessiva o acqua in contropinta, possono provocare distacchi o formazioni di bolle. Pertanto si consiglia l'utilizzo di igrometri con sonda a penetrazione; se non disponibili o in prima approssimazione, eseguire prove di traspirazione tamponando parzialmente la superficie con fogli di plastica fermati con nastro adesivo, e controllando la condensa dopo 12 ore notturne.

Primer consigliato	Primer Impregnante Epossipoliammidico
Denominazione	EPICOL TRANSPARENT
Codice	999.00456

Ripristini annuali:

Eliminare accuratamente le eventuali parti ammalorate asportando meccanicamente la vecchia pittura e pulire a fondo la superficie con idonei detergenti per togliere ogni traccia di contaminanti vari, come depositi di grasso e alghe. Le zone danneggiate dopo essere state risanate e carteggiate, devono essere ritoccate con primer impregnante epossipoliammidico e successiva mano di pittura prima dell'applicazione di una ulteriore mano di finitura sull'intera superficie.



SCHEMA TECNICA

Modalità

A rullo frangibolle	IDONEA
A pennello	IDONEA
A spruzzo	NON IDONEA
Nota: Avendo cura di raggiungere lo spessore richiesto	

MISCELA E DILUIZIONE

Entrambi dipendono dalla modalità di applicazione.

L'uso di diluente diverso da quello specifico indicato può avere effetto negativo sul comportamento del rivestimento applicato, con annullamento di garanzie anche esplicitamente espresse e/o convenute.

Nota: Mescolare con cura il prodotto prima della diluizione. Aggiungere il diluente e mescolare nuovamente.

Applicazione a rullo frangibolle	
Prima mano	Diluizione massima 20%
Seconda mano	Diluizione massima 10%
Applicazione a pennello	
Prima mano	Diluizione massima 20%
Seconda mano	Diluizione massima 10%

3

INDICAZIONI PER LO STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato in conformità con i regolamenti nazionali.

Trascorso il periodo di tempo indicato, controllare prima dell'uso per verificare l'integrità del prodotto.

Lo stoccaggio a temperature elevate riduce notevolmente il periodo di utilizzo del prodotto.

Smalto

12 mesi dalla data di produzione in latta sigillata, purché il materiale sia sistemato al coperto, lontano da fonti di calore, protetto dal gelo e comunque nei limiti di stoccaggio dei 4-30°C e con umidità 0-80°C.



COLGOM
VERNICI INDUSTRIALI

Via Giorgio Ambrosoli 10/12 50136 Firenze (FI) - Italy
Tel: +39 055 6503108 - Fax: +39 055 9900125
P.Iva 00433270485
www.colgom.com - colgom@dada.it



SCHEDA TECNICA

IGIENE E SICUREZZA

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa scheda.

Nelle applicazioni è sempre e comunque necessario provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.

Non inspirare la pittura nebulizzata. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Il prodotto provoca grave irritazione oculare. Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/viso. In caso di contatto con la pelle, rimuovere la pittura con idoneo detergente, sapone ed acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

In caso di necessità consultare il Centro Veleni di Niguarda al numero 02/66101029

Per informazioni dettagliate sui pericoli per l'igiene e la sicurezza e sulle precauzioni per l'uso di questo prodotto, consultare sempre la Scheda di Sicurezza del materiale.

Nota Bene:

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro diretto controllo, decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio che ne viene fatto, per i danni diretti o indiretti che possono derivare dal loro impiego nei confronti di chiunque e per la durata nel tempo del prodotto dopo la sua applicazione.

Colgom© non assume alcuna garanzia, di alcun genere, implicita o esplicita, sia imposta che richiesta dal committente, o altrimenti indicata, pure in riferimento al potere coprente ed all'idoneità a un particolare impiego o servizio, salvo diversa specifica pattuizione scritta tra le parti.

Colgom© assicura che tutti i suoi prodotti sono fabbricati secondo procedure stabilite e la loro qualità finale risulta conforme agli standard previsti dal proprio controllo qualità.

Colgom© si riserva il diritto di cambiare le informazioni date senza preavviso.

Revisione N.01/2019

Questa scheda sostituisce tutte le precedenti



COLGOM
VERNICI INDUSTRIALI

Via Giorgio Ambrosoli 10/12 50136 Firenze (FI) - Italy
Tel: +39 055 6503108 - Fax: +39 055 9900125
P.Iva 00433270485
www.colgom.com - colgom@dada.it